



Stogo pleištai iš polistirolo EPS 100 i EPS 80 (stogo šlaitai)

Pavadinimas pagal standartą: EN 13163:2012+A1:2015.

EPS 100 λ 36: EPS – EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-TR150

EPS 80 λ 37: EPS – EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

EPS 80 λ 31: EPS – EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)1-TR100

Tankis 18 ir 15 kg/m³

Aprašymas:

- Šlaitų ant plokščių stogų, kurių nuolydžio kampas iki 25 °, įgyvendinimas
- Stogo paviršiaus šilumos izoliacija po bet koku hidroizoliacijos sluoksniu



Stogo nuolydis apsaugo nuo:

- vandens užtvindymas ir stagnacija,
- dulkių, dumblo nusėdimas ir dėl to dumblių bei biologinės gyvybės vystymasis,
- korozinė mikroorganizmų įtaka.

Tipai:

- lovio
- nugarinis
- plokšti
- specialūs



Polistirolo šlaito pleištai skirti plokščių stogų paviršiaus profiliavimui. Tai specializuotas produktas, pagamintas pagal kliento užsakymą pagal pateiktą stogo konstrukciją su pažymėtu drenažo metodu ir suprojektuotu nuolydžiu.

Brėžinių ir dokumentų parengimas pagal pateiktą stogo projektą, taip pat elementų išpjovimas ir žymėjimas, leidžiantis lengvai surinkti statybvietėje.

Techniniai parametrai:

Tipai EPS	EPS 100 λ 36	EPS 80 λ 37	EPS 80 λ 31
$\lambda_D = \lambda_{obl}$ - Deklaruota = projektinis šilumos laidumas [W/(mK)]	≤ 0,036	≤ 0,037	≤ 0,031
Matmenys [mm]	pagal kliento poreikius		
Suspaudimo įtempis esant 10% santykiniai deformacijai [kPa]	CS(10)100 (≥ 100)	CS(10)80 (≥ 80)	CS(10)80 (≥ 80)
Atparumo klasė ugniai	E		
Lankstumo stiprumas [kPa]	BS 150 (≥ 150)	BS 125 (≥ 125)	BS 125 (≥ 125)